

Caratteristiche tecniche**Technical characteristics**

Articolo article	TESTIR O BIC
TESSUTO <i>fabric</i>	PES 1100/1100 HT gr. 160 mtq +/- 3% fili 7,5 ; trame 7
SUPPORTO <i>pvc coating</i>	gr. 470 mtq
PESO TOTALE <i>total weight</i>	630 mtq/gr. +/- 20 gr.
ALTEZZA <i>width</i>	250 Cm.+/- 3 Cm
RESISTENZA ALLE FLESSIONI <i>flex resistance</i>	> 100.000
COLONNA ACQUA <i>water column</i>	> 100 cm.
TRAMA <i>weft</i>	
CARICO ROTTURA <i>tensile strength</i>	170 daN. / 5 CM
LACERAZIONE <i>tear strength</i>	28 daN
ORDITO <i>warp</i>	
CARICO ROTTURA <i>tensile strength</i>	220 daN. / 5 CM.
LACERAZIONE <i>tear strength</i>	30 daN

possono essere apportate modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso

modifications may be made at any time without prior notice

Codice doganale 59031090



TESSILPLASTICA S.R.L.

20027 Rescaldina (MI) ■ Via della Repubblica, 30
Tel. 0331464544 ■ Fax 0331464723
www.tessilplastica.it ■ e-mail: info@tessilplastica.it